

(54) DRY-ETCHING METHOD

(11) 4-346427 (A) (43) 2.12.1992 (19) JP
 (21) Appl. No. 3-148150 (22) 24.5.1991
 (71) SONY CORP (72) TOSHIHARU YANAGIDA
 (51) Int. Cl.⁵ H01L21/302

PURPOSE: To attain to the rapidity, high selectivity, high anisotropy, high damage resistance and low polluting property by using single composition gas in the dry-etching method of silicon compound layer.

CONSTITUTION: In the dry-etching method, saturated or unsaturated high dimensional chain fluorocarbon base compound containing at least one H atom in molecules such as C_3F_7H , $C_3F_6H_2$, C_3F_5H at the temperature of a substrate to be etched at exceeding $50^\circ C$ is used as an etching gas. At this time, these compounds producing two each or more CF_n^+ from one molecule contribute to the rapid anisotropical etching step of an inter SiO_2 layer insulating film. Furthermore, since H in the molecules can catch any surplus F^* , C/F ratio can be optimized without adding any depositing gas thereto so that the resist selectively and silicon selectivity may be enhanced by the deposition of carbon base polymer. Through these procedures, the dry-etching method as a one stage process using single composition gas can display such characteristics as the excellent controllability, reproducibility and throughput.

(54) DRY-ETCHING METHOD

(11) 4-346428 (A) (43) 2.12.1992 (19) JP
 (21) Appl. No. 3-148151 (22) 24.5.1991
 (71) SONY CORP (72) TOSHIHARU YANAGIDA
 (51) Int. Cl.⁵ H01L21/302, C07C21/18, C07C23/02

PURPOSE: To attain the rapidity, high selectivity, high anisotropy and high damage resistance at about room temperature in the dry-etching method of silicon compound layer.


CONSTITUTION: In the dry-etching method, an inter SiO_2 layer insulating film is etched away using an etching gas mixed with a chain unsaturated fluorocarbon (FC) base compound such as C_3F_6 , etc., and a cyclic unsaturated FC base compound such as $c-C_4F_6$, etc. At this time, these compounds producing two each or more CF_n^+ from one molecule contribute to the rapid anisotropical etching step. Furthermore, the deposition of a carbon base polymer can be accelerated at about room temperature due to high C/F ratio so as to enhance the resist selectivity and silicon selectivity. Through these procedures, since any depositing gas such as H_2 or hydrocarbon is not used together different from the conventional selectivity enhancing means, the damage by H^+ to the silicon substrate can be avoided.

(54) MIRROR-CHAMFERING DEVICE OF WAFER PERIPHERY

(11) 4-346429 (A) (43) 2.12.1992 (19) JP
 (21) Appl. No. 3-148231 (22) 24.5.1991
 (71) SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD (72) FUMIHIKO HASEGAWA(1)
 (51) Int. Cl.⁵ H01L21/304, B24B9/00, B28D5/00, H01L21/304

PURPOSE: To provide a simple-structured small-sized mirror-chamfering device capable of mirror-chamfering a wafer periphery describing a smooth curve in a sectional arc shape simply by adsorption-holding a single surface of the wafer as well as extending the life of a polishing cloth.

CONSTITUTION: The mirror-chamfering device is composed of a polishing cloth adhering rotary surface plate 1 and an absorption plate 11 movable in the rotary axle L1 direction (Z direction) of the rotary surface plate 1 and in the direction (X direction) perpendicular to the Z axial direction as well as pivotal around the axle perpendicular to the rotary axle L1 further rotatably supported around the axle L3 perpendicular to the axle L1. Finally, when a wafer W periphery held by the vacuum-chuck plate 11 is pressed down on a polishing cloth 2 and the vacuum-chuck plate 11 is continuously pivoted while pouring a slurry, the outer periphery of the wafer W with single surface thereof only fixed to the vacuum plate 11 can be mirror-chamfered in the smooth arc shaped section by the polishing cloth 2.



特開平4-346428

(43) 公開日 平成4年(1992)12月2日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/302	F	7353-4M		
C 0 7 C 21/18		9280-4H		
23/02		9280-4H		

審査請求 未請求 請求項の数1(全6頁)

(21) 出願番号 特願平3-148151

(22) 出願日 平成3年(1991)5月24日

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 柳田 敏治

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(74) 代理人 弁理士 小池 晃 (外3名)

(54) 【発明の名称】 ドライエッチング方法

(57) 【要約】

【目的】 シリコン化合物層のドライエッチングにおいて、高速性、高選択性、高異方性、低ダメージ性を室温付近で達成する。

【構成】 被エッチング基板の温度を50℃以下とし、C、F等の鎖状不飽和フルオロカーボン(FC)系化合物と、c-C、F等の環状不飽和FC系化合物を混合したエッチング・ガスを用いてSiO₂層間絶縁膜をエッチングする。これらの化合物は、1分子から2個以上のCF₃・を生成して高速異方性エッチングに寄与する。さらに、C/F比が高いため室温付近でも炭素系ポリマーの堆積が促進され、対レジスト選択性、対シリコン選択性が向上する。従来の選択性向上手段とは異なり、H₂や炭化水素系の堆積性ガスを併用しないので、H⁺によるシリコン基板のダメージが防止できる。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被エッチング基板の温度を50℃以下に制御し、一般式 C_xF_y （ただし x, y は原子数を示す自然数であり、 $x \geq 2, y \leq 2x$ の条件を満足する。）で表される鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物と、一般式 C_pF_q （ただし、 p, q は原子数を示す自然数であり、 $p \geq 3, q \leq 2p - 2$ の条件を満足する。）で表され、分子構造の少なくとも一部に環状部を有する環状不飽和フルオロカーボン系化合物とを含むエッチング・ガスを使用してシリコン化合物層をエッチングすること
10 を特徴とするドライエッチング方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は半導体装置の製造分野等において適用されるドライエッチング方法に関し、特に対レジスト選択性および対シリコン下地選択性に優れ、しかも高速でシリコン下地にダメージを与えないシリコン化合物層のドライエッチング方法に関する。

【0002】

【従来の技術】近年のVLSI, ULSI等にみられるように半導体装置の高集積化および高性能化が進展するに伴い、酸化シリコン(SiO_2)に代表されるシリコン化合物層のドライエッチング方法についても技術的要求がますます厳しくなっている。まず、高集積化によりデバイス・チップの面積が拡大しウェハが大口径化していること、形成すべきパターンが高度に微細化されウェハ面内の均一処理が要求されていること、またASICに代表されるように多品種少量生産が要求されていること等の背景から、ドライエッチング装置の主流は従来のバッチ式から枚葉式に移行しつつある。この際、従来と同等の生産性を維持するためには、大幅なエッチング速度の向上が必須となる。また、デバイスの高速化や微細化を図るために不純物拡散領域の接合深さが浅くなり、また各種の材料層も薄くなっている状況下では、従来以上に対下地選択性に優れダメージの少ないエッチング技術が要求される。たとえば、半導体基板内に形成された不純物拡散領域や、SRAMの抵抗負荷素子として用いられるPMOSTランジスタのソース・ドレイン領域等にコンタクトを形成しようとする場合等に、シリコン基板や多結晶シリコン層を下地として行われる SiO_2 層間絶縁膜のエッチングがその例である。さらに、対
レジスト選択性の向上も重要な課題である。これは、サブミクロン・デバイスでは、レジストの後退によるわずかな寸法変換差の発生も許容されなくなっているからである。しかし、高速性、高選択性、低ダメージ性といった特性は互いに取捨選択される関係にあり、すべてを満足できるエッチング・プロセスを確立することは極めて困難である。

【0003】従来、シリコン系材料層に対して高い選択比を保ちながら SiO_2 層に代表されるシリコン化合物
50

2

層をドライエッチングするには、 CHF_3 、 CF_4 / H_2 混合系、 CF_4 / O_2 混合系、 C_2F_6 / CHF_3 混合系等がエッチング・ガスとして典型的に使用されてきた。これらは、いずれもC/F比（分子内の炭素原子数とフッ素原子数の比）が0.25以上のフルオロカーボン系ガスを主体としている。これらのガス系が使用されるのは、(a)フルオロカーボン系ガスに含まれるCが SiO_2 層の表面でC-Oを結合を生成し、 $Si-O$ 結合を切断したり弱めたりする働きがある、(b) SiO_2 層の主エッチング種である $CF_3\cdot$ （特に $n=3$ ）を生成できる、さらに(c)プラズマ中で相対的に炭素に富む状態が作り出されるので、 SiO_2 中の酸素がCOまたは CO_2 の形で除去される一方、ガス系に含まれるC、H、F等の寄与によりシリコン系材料層の表面では炭素系のポリマーが堆積してエッチング速度が低下し、シリコン系材料層に対する高選択比が得られる、等の理由にもとづいている。なお、上記の H_2 、 O_2 等の添加ガスは選択比の制御を目的として用いられているものであり、それぞれ $F\cdot$ 発生量を低減もしくは増大させることができる。つまり、エッチング反応系の見掛け上のC/F比を制御する効果を有する。

【0004】これに対し、本願出願人は先に特願平2-75828号明細書において、炭素数2以上の飽和ないし不飽和の鎖状高次フルオロカーボン系ガスを使用するシリコン化合物層のドライエッチング方法を提案している。これは、 C_2F_6 、 C_3F_8 、 C_4F_{10} 、 C_5F_{12} 等の高次フルオロカーボン系ガスを使用することにより $CF_3\cdot$ を効率良く生成させ、エッチングの高速化を図ったものである。ただし、高次フルオロカーボン系ガスを単独で使用するのみでは $F\cdot$ の生成量も多くなり、対レジスト選択比および対シリコン下地選択比を十分に大きくとることができない。たとえば C_3F_8 をエッチング・ガスとしてシリコン基板上の SiO_2 層をエッチングした場合、高速性は達成されるものの、対レジスト選択比が1.3程度と低く、エッチング耐性が不足する他、パターン・エッジの後退により寸法変換差が発生してしまう。また、対シリコン選択比も4.1程度であるので、オーバーエッチング耐性に問題が残る。そこで、これらの問題を解決するために上記の先行技術では鎖状高次フルオロカーボン・ガス単独によるエッチングは下地が露出する直前で停止し、シリコン化合物層の残余部をエッチングする際には炭素系ポリマーの堆積を促進するためにこのガスにさらにエチレン(C_2H_4)等の炭化水素系ガスを添加するという、2段階エッチングが行われている。これは、エッチング反応系内にC原子を補給すると共に、プラズマ中に生成する $H\cdot$ で過剰の $F\cdot$ を消費してHFに変化させ、見掛け上のC/F比を高めることを目的としているのである。

【0005】しかしながら、半導体装置のデザイン・ルールが高度に微細化されている現状では、既にエッチン

3

グ・マスクとの寸法変換差がほとんど許容できなくなりつつあり、上述のような2段階エッチングを行うにしても、1段目のエッチングにおける選択比をさらに向上させることが必要となる。また、今後より一層微細化が進行するに伴い、炭素系ポリマーによるパーティクル汚染の影響が深刻化することも考えられるので、2段目のエッチングにおける炭化水素系ガス等の堆積性ガスの使用量もできるだけ低減させたいところである。

【0006】かかる観点から、本発明者は先に特願平2-295225号明細書において、被処理基板の温度を50℃以下に制御した状態で、分子内に少なくとも1個の不飽和結合を有する鎖状不飽和フルオロカーボン系ガスを用いてシリコン化合物層をエッチングする技術を提案している。上記鎖状不飽和フルオロカーボン系ガスは、放電解離により理論上は1分子から2個以上のCF₂・を生成するので、SiO₂を高速にエッチングすることができる。また、分子内に不飽和結合を有することから解離により高活性なラジカルを生成させ易く、炭素系ポリマーの重合が促進される。しかも、被処理基板の温度が50℃以下に制御されていることにより、上記炭素系ポリマーの堆積が促進される。したがって、対レジスト選択性および対シリコン下地選択性を向上させることができる。上記鎖状不飽和フルオロカーボン系ガスとしては、オクタフルオロブテン(C₈F₈)やヘキサフルオロブレン(C₆F₆)等を使用している。また、同明細書には、鎖状不飽和フルオロカーボン系ガス単独によるエッチングはシリコン化合物層の途中までで停止し、残余のエッチングおよびオーバーエッチングを上記の鎖状不飽和フルオロカーボン系ガスにC₂H₄等の炭化水素系ガスを添加したガスを用いて行う技術も同時に提案している。これは、下地シリコンに対する選択性を一層向上させるために、エッチングの途中から堆積性ガスを併用しているのである。

【0007】さらに別のアプローチとして、本発明者は先に特願平3-40966号明細書において、被処理基板の温度を50℃以下に制御した状態で、分子構造の少なくとも一部に環状部を有する飽和もしくは不飽和のフルオロカーボン系化合物を使用してシリコン化合物層をエッチングする技術を提案している。これは、たとえば炭素数の同じ飽和化合物同士で比較した場合、環状化合物の方が鎖状化合物に比べてF原子数を2個少なくできることを利用して、エッチング反応系のC/F比を増大させることを意図している。上記明細書中には、環状飽和フルオロカーボン系化合物としてC₆F₈、C₈F₁₀、C₁₀F₁₂等が、また環状不飽和フルオロカーボン系化合物としてC₆F₆、C₈F₈、C₁₀F₈等が例示されている。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来提案されている鎖状不飽和フルオロカーボン系ガス、もしくはは

4

環状不飽和フルオロカーボン系ガスを使用する技術においては、これまでの説明からも明らかなように、十分な選択比を得るために実用上はH₂や炭化水素系ガスと併用することが必要であった。しかし、デザイン・ルールの微細化と共に、これら添加ガスに含まれる水素の影響が無視できなくなってきた。たとえば、Applied Physics Letters 1988年第53巻18号、1735~1737ページには、水素プラズマによる単結晶シリコンの欠陥誘発が報告されている。つまり、水素プラズマ中に生成するH⁺はイオン半径も質量も極めて小さいため、シリコン基板へ注入されると大きな飛程で侵入し、その後のプロセスにおいて結晶欠陥を誘発する核として作用するのである。また、結晶欠陥までには至らなくとも、H⁺の注入により引き起こされる結晶歪みがコンタクト抵抗の増大につながるものが懸念される。そこで、通常のプロセスでは、シリコン基板の表層部から数十nmの深さまでライトエッチを行い、ダメージを生じた層を除去している。

【0009】しかし、半導体装置の製造分野では前述のように枚葉処理が主流となりつつあり、ドライエッチング装置の型式としても、マグネトロン型やECR(電子サイクロトロン共鳴)型等のように高密度プラズマにより高速エッチングを行うタイプの装置が今後は主流となる。このような高密度プラズマ中にウェハが置かれた場合、炭化水素系ガスから放電解離により生成するH⁺がシリコン基板へ大きなダメージを与えることは十分に予測される。また、ダメージを生じた層をライトエッチにより除去するにしても、不純物拡散領域の接合深さがますます浅くなっている現状では、このような後処理によるシリコン基板の除去量も軽視できないレベルになってきている。したがって、プラズマ中にH⁺を発生させないガス系によりエッチングを行うことが望まれている。

【0010】この意味で、前述の特願平3-40966号明細書に提案されている環状フルオロカーボン系化合物は、添加ガスとしても有望である。それは、環状フルオロカーボン系化合物が、自身の骨格構造により高いC/F比を有しており、この添加によりエッチング反応系の見掛け上のC/F比を増大させる効果を持ち得るからである。実際、同明細書には、C₆F₈のような鎖状飽和フルオロカーボン系化合物にC₆F₈やC₈F₁₀を添加してSiO₂層間絶縁膜をエッチングして良好な結果を得た旨が記載されている。

【0011】しかし、デバイス構造の三次元化に伴ってウェハの表面段差が増大している現状では、層間絶縁膜のエッチング等においても100%以上にも及ぶオーバーエッチングが必要とされるケースも生じており、従来にも増して高選択性が要求されている。また、近年のドライエッチングの分野においては、ウェハを0℃以下に冷却してエッチングを行う、いわゆる低温エッチングが注目されている。これは、被エッチング材料層の深さ方

向のエッチング速度をイオン・アシスト反応により実用的なレベルに維持したまま、低温冷却によりラジカル反応を抑制または凍結して横方向のエッチング速度を低減させ、低イオン入射エネルギーでも異方性加工を可能とするものである。エッチング中のウェハ温度は特に冷却を行わなければプラズマ輻射熱や反応熱により200℃付近まで上昇するため、ウェハ温度が室温付近であっても広義の低温エッチングに含める場合がある。低温エッチングを行う場合、ウェハ冷却温度をいかに室温域に近づけるかは、プロセスの実用性やスループットを決定する極めて重要な要因である。しかし、従来の技術の大半は0℃以下の冷却を要するものであり、この点においてもさらなる改善が求められている。そこで本発明は、シリコン基板へダメージを惹起させることなく選択性に優れたシリコン化合物層のエッチングを室温に近い温度領域で行う方法を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明のドライエッチング方法は、上述の目的を達成するために提案されるものであり、被エッチング基板の温度を50℃以下に制御し、一般式 C_xF_y （ただし x, y は原子数を示す自然数であり、 $x \geq 2, y \leq 2x$ の条件を満足する。）で表される鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物と、一般式 C_pF_q （ただし、 p, q は原子数を示す自然数であり、 $p \geq 3, q \leq 2p-2$ の条件を満足する。）で表され、分子構造の少なくとも一部に環状部を有する環状不飽和フルオロカーボン系化合物とを含むエッチング・ガスを使用してシリコン化合物層をエッチングすることを特徴とするものである。

【0013】本発明においてエッチング・ガスの一方の主体をなす鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物 C_xF_y は、C原子数 x が2以上のいわゆる高次フルオロカーボンである。C原子数 x の上限は、上記鎖状化合物を気化させた状態でエッチング反応系に導入し得る限りにおいて、特に限定されるものではない。F原子数 y は $y \leq 2x$ の条件を満足することから、上記鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物は分子内に少なくとも1個の不飽和結合を有する。上記鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物は、鎖状飽和フルオロカーボン系化合物に比べてC/F比（C原子数とF原子数の比）が高く、また不飽和結合の開裂により炭素系ポリマーの重合を促進するのに有利なモノマーを生成することから、相対的に炭素系ポリマーを堆積させ易くF \cdot の影響を減じたエッチングを可能とする。不飽和結合の種類および数は特に限定されるものではないが、放電解離によりプラズマ中に1分子から2個以上の $CF_2\cdot$ が生成でき、かつ炭素系ポリマーの過度な堆積によりエッチング速度を低下させない範囲で選択することが望ましい。炭素骨格の構造は特に限定されるものではなく、直鎖状であっても分枝状であっても良い。

【0014】本発明においてエッチング・ガスの他方の主体をなす環状不飽和フルオロカーボン系化合物は、分子構造の少なくとも一部に環状部を形成する必要からC原子数 p は3以上である。またF原子数 q が $q \leq 2p-2$ の条件を満足することから、分子構造内に少なくとも1個の不飽和結合を有している。C原子数 p の上限は、上記鎖状化合物を気化させた状態でエッチング反応系に導入でき、かつ製造が技術的に可能でかつ安定に存在し得る化合物であれば、特に限定されるものではない。不飽和結合の種類や数も特に限定されるものではないが、分子内に余り多くの不飽和結合が存在してC/F比が極端に増大することは好ましくない。たとえば、特公平1-60938号公報には、炭素6員環に3個の二重結合を有するヘキサフルオロベンゼン（ C_6F_6 ；C/F比=1）が単独では SiO_2 のエッチング・ガスを構成し得ない旨が言及されている。それは、 C_6F_6 がプラズマ中に著しく多量の $CF_2\cdot$ を発生する結果、炭素系ポリマーの重合が過度に促進されてエッチング反応が進行しないからである。上記公報では、この $CF_2\cdot$ の発生を抑制するために、あらゆるフルオロカーボン系ガスの中で最もC/F比の低い CF_4 を混合し、 SiO_2 のエッチングを可能としている。なお、上記不飽和フルオロカーボン系化合物は、不飽和環に CF_3- のような飽和鎖が結合しているもの、不飽和環に $CF_2=CF-$ のような不飽和鎖が結合しているもの、飽和環に $CF_2=CF-$ のような不飽和鎖が結合しているもの等であっても良い。

【0015】さらに本発明では、エッチング中の被エッチング基板の温度を50℃以下に制御する。この温度制御は室温域で行っても、あるいは一般に低温エッチングと称される0℃以下の温度域で行っても良いが、いずれにしても従来の技術よりは遙かに高温域でエッチングを行える点が本発明のメリットである。通常、ドライエッチングの過程では冷却を特に行わなければ被エッチング基板の温度は200℃程度にも上昇する。しかし、温度を50℃以下に制御すれば、蒸気圧の低下により効率良く炭素系ポリマーを堆積させることができる。

【0016】

【作用】本発明で使用する鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物の1分子からは、理論上は2個以上の $CF_2\cdot$ が生成する。したがって、同じガス圧下では $CF_2\cdot, H, CF_2H_2$ といった従来公知のガスを使用した場合と比べてプラズマ中における $CF_2\cdot$ の絶対量が多くなり、高速エッチングが可能となる。また、放電解離によりモノラジカル、あるいは条件によりカルベン等の高活性なピラジカルが生成し、これらが不飽和結合中の π 電子系を攻撃することにより炭素系ポリマーの重合が促進される。

【0017】しかし、上述のようないわゆる高次フルオロカーボンを使用すれば、当然のことながらプラズマ中

における F^{\cdot} の生成量も多くなる。従来は、エッチング反応系の C/F 比を増大させるために H_2 や炭化水素系ガスを添加していたが、本発明では分子構造の少なくとも一部に環状部を有する環状不飽和フルオロカーボン系化合物を添加する。すなわち、 H^{\cdot} で F^{\cdot} を捕捉することにより C/F 比を増大させるのではなく、炭素骨格の異なる化合物を使用することにより同様の効果を得るのである。このようなことが可能となるのは、上記環状不飽和フルオロカーボン系化合物のフッ素原子数が、炭素数と不飽和結合の種類および数が同じ鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物に比べて2個以上少ないからである。また、この環状不飽和フルオロカーボン系化合物は、前述の鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物と同様に炭素系ポリマーの重合を促進する作用を有する。

【0018】上記炭素系ポリマーは、50℃以下に温度制御された被エッチング基板上に堆積するが、単結晶シリコンや多結晶シリコン等のシリコン系材料層の表面やレジスト・パターンの表面ではイオン衝撃等によっても容易には除去されない。しかし、 SiO_2 等のシリコン化合物層の表面では層内に含まれる酸素がスパッタ・アウトされて炭素系ポリマーの分解に寄与するため、容易に除去される。したがって、炭素系ポリマーの堆積が増加すれば、対レジスト選択性および対シリコン下地選択性が向上する。ただし、本発明ではシリコン化合物層のエッチング種である CF_4^{\cdot} の絶対量は増加しているので、炭素系ポリマーの堆積が促進されても何らエッチング速度が低下することはない。しかも、本発明ではエッチング・ガス中に H^{\cdot} を発生させる化合物が添加されていないので、 H^{\cdot} の注入によりシリコン基板の欠陥が発生する虞れもない。従来は、シリコン基板の表層部に形成されたダメージ層を除去するためにライトエッチを行っていたが、本発明によればこれは不要となる。このように、本発明によれば高下地選択性、高レジスト選択性、高異方性、高速性等、ドライエッチングに対するあらゆる要求を満足しながらシリコン化合物層のエッチングを行うことが可能となる。

【0019】

【実施例】以下、本発明の具体的な実施例について説明する。なお以下の明細書中では、環状部を有する環状不飽和フルオロカーボン系化合物を示す場合に、鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物との混同を避けるために組成式の頭に環状(cyclic)であることを表すc-を付して表記する。

【0020】実施例1

本実施例は、本発明をコンタクト・ホール加工に適用し、ヘキサフルオロプロペン(C_3F_6)とヘキサフルオロシクロブテン($c-C_4F_6$)との混合ガスをを用いて SiO_2 層間絶縁膜をエッチングした例である。本実施例においてエッチング・サンプルとして使用した被エッチング基板(ウェハ)は、予め不純物拡散領域が形成

された単結晶シリコン基板上に SiO_2 層間絶縁膜が形成され、さらに該 SiO_2 層間絶縁膜のエッチング・マスクとしてレジスト・パターンが形成されてなるものである。上記ウェハを、マグネトロンRIE(反応性イオン・エッチング)装置のウェハ載置電極上にセットした。ここで、上記ウェハ載置電極は冷却配管を内蔵しており、装置外部に接続されるチラー等の冷却設備から該冷却配管に冷媒を供給して循環させることにより、エッチング中のウェハ温度を50℃以下に制御することが可能となされているものである。ここでは、冷媒としてエタノールを使用し、エッチング中のウェハ温度が20℃に維持されるようにした。この状態で、一例として C_3F_6 流量45SCCM、 $c-C_4F_6$ 流量5SCCM、ガス圧2Pa、RFパワー密度2.0W/cm²、磁場強度150Gaussの条件でエッチングを行った。

【0021】上述のエッチング過程では、 C_3F_6 および $c-C_4F_6$ が放電解離してプラズマ中に大量に生成する CF_4^{\cdot} により、 SiO_2 層間絶縁膜のエッチングがイオン・アシスト反応を主体とする機構により高速に進行した。このとき、レジスト・パターンの表面においては C_3F_6 および $c-C_4F_6$ に由来して炭素系ポリマーが効率良く堆積したが、 SiO_2 層間絶縁膜の表面では自身のエッチング除去に伴って炭素系ポリマーも除去された。その結果、堆積性ガスを添加したりエッチング条件を途中で切り換える等の操作が行われていないにもかかわらず、良好な異方性形状を有するコンタクト・ホールが形成された。このプロセスにおける対レジスト選択比は3.5、対シリコン選択比は約15であった。上述の対レジスト選択比が得られたことにより、寸法変換差は従来と比べて大幅に低減された。また、上述のように高い対シリコン選択比が得られたことにより、50%ものオーバーエッチングを行っても単結晶シリコン基板および不純物拡散領域のダメージは最小限に抑制された。上記の選択比の各値は、 C_3F_6/C_4H_{10} 混合ガスのようにHを含む堆積性ガスが添加されてなるエッチング・ガスを使用した場合の選択比と同等であった。しかし、本実施例ではプラズマ中に H^{\cdot} が生成しないため、サーマル・ウェーブ法により評価した基板ダメージは従来の1/2程度に抑えられていた。また、エッチング後のウェハの断面を透過型電子顕微鏡で観察したところ、従来、Hを含有するエッチング・ガスでエッチングを行った場合に不純物拡散領域の表層部に特徴的にみられた結晶歪みが、本実施例では全くみられなかった。

【0022】なお、比較のために上述の C_3F_6 の代わりに鎖状飽和フルオロカーボン系化合物である C_3F_8 を使用し、同様の放電条件でエッチングを行ったが、同等の選択比を得るためにはウェハを0℃に冷却する必要があった。これは、 C_3F_8 が炭素系ポリマーを生成せず、 $c-C_4F_6$ のみがその形成に関与しているため、効率良く炭素系ポリマーを堆積させるためにはウェハを

9

さらに20℃低温化する必要があったからである。

【0023】実施例2

本実施例も実施例1と同様、 C_4F_8 と $c-C_4F_6$ との混合ガスを用いた SiO_2 層間絶縁膜のエッチング例である。ただし、下地である単結晶シリコン基板に対する選択性をより一層向上させるために、ジャスト・エッチング工程とオーバーエッチング工程との間で C_4F_8 と $c-C_4F_6$ の流量比を変化させた。本実施例で使用するウェハは、実施例1で使用了のと同様である。上記ウェハを、マグネトロンRIE装置にセットし、一例として C_4F_8 流量46SCCM、 $c-C_4F_6$ 流量4SCCM、ガス圧2Pa、RFパワー密度2.0W/cm²、磁場強度150Gauss、ウェハ温度30℃の条件で SiO_2 層間絶縁膜をまずジャスト・エッチング付近までエッチングした。ここで言うジャスト・エッチングとは、ウェハ面内において最初に下地の単結晶シリコン基板が露出した状態を指す。

【0024】次に、一例として C_4F_8 流量30SCCM、 $c-C_4F_6$ 流量20SCCM、ガス圧2Pa、RFパワー密度1.5W/cm²、磁場強度150Gauss、ウェハ温度30℃の条件でオーバーエッチングを行った。上述の各工程におけるエッチング反応の進行および炭素系ポリマーの堆積機構は、基本的には実施例1で上述したとおりである。ただし、オーバーエッチング工程ではジャスト・エッチングまでの工程に比べて $c-C_4F_6$ の流量が大幅に増大されており、相対的に F^+ を減少させ、かつ炭素系ポリマーの堆積を促進する条件が設定されている。しかも、RFパワー密度を下げて入

10

射イオン・エネルギーを低減させている。この結果、実施例1よりもさらにウェハ温度が高いにもかかわらず、十分な高選択性が達成された。

【0025】以上、本発明を2つの実施例にもとづいて説明したが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではなく、たとえばエッチング速度の制御を目的としてエッチング・ガスに O_2 を添加したり、あるいはスパッタリング効果、希釈効果、冷却効果等を期待する意味でHe、Ar等の希ガスを適宜添加しても良い。さらに、被エッチング材料層は上述の SiO_2 に限られるものではなく、PSG、BSG、BPSG、AsSG、AsPSG、AsBSG、SiN等であっても良い。

【0026】

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発明では鎖状不飽和フルオロカーボン系化合物に環状不飽和フルオロカーボン系化合物を添加してなるエッチング・ガスを使用してシリコン化合物層のエッチングを行う。かかるエッチング・ガスは、 $CF_3\cdot$ の大量生成により高速エッチングを可能とする他、C/F比を増大させて室温付近でも炭素系ポリマーの堆積を促進し、対下地選択性および対レジスト選択性を向上させる。しかも、従来の選択性の向上手段とは異なり、プラズマ中に H^+ を生成し得る化合物を添加していないので、シリコン基板に欠陥を発生させる虞れがなく、またダメージ層を除去するためのライトエッチも不要となる。したがって本発明は、微細なデザイン・ルールにもとづいて設計され、高集積度と高性能を有する半導体装置の製造に極めて好適である。